

LIK SOL SILICONE H1 SPRAY

МНОГОЦЕЛЕВОЙ СИЛИКОНОВЫЙ СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТЕХНИКИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ОПИСАНИЕ

Силиконовый спрей основе силиконового базового масла и тщательно подобранной композиции присадок, отвечающих строгим требованиям применения в пищевой промышленности.

Стабильная консистенция, не образующая эмульсий при смешении с водой, низшими спиртами, гликолями и глицеринами. Растворяется в неполярных органических растворителях, простых и сложных эфирах, высших спиртах.

Высокоэффективное вспомогательное средство скольжения, разделения, монтажа и ухода, пригодно для использования с различными рабочими материалами, например, цветные металлы, пластмассы и эластомеры.

Одобрено NSF H1. Сертифицировано Halal.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отличные антикоррозионные свойства предотвращают коррозию рабочих поверхностей компонентов
- высокая термическая стабильность исключает образование нагара
- превосходная стойкость к окислению продлевает срок службы оборудования
- быстрая испаряемость без остатка облегчает нанесение
- отличная проникающая способность
- низкая температура застывания
- не имеет запаха и вкуса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIK SOL SILICONE H1 Spray
Базовое масло	-	-	Silicone oil
Цвет	-	визуально	бесцветный
Вязкость при 20 °C	мм²/с	ГОСТ 33	500
Температура вспышки	°C	ГОСТ 4333	>300
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-50
Рабочие температуры	°C	ГОСТ 20799	от -40 до +250
Регистрационный номер NSF	-	-	167296

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед нанесением спрея предполагаемую к обработке поверхность очистить и высушить. Перед применением баллон встряхнуть. Нанести на смазываемые места тонким слоем путём распыления с расстояния 20 - 30 см. Не допускать излишков.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от 0 °C до +35°C в проветриваемом помещении.

ФАСОВКА



В металлическом баллоне объёмом 520мл

520мл

СРОК ГОДНОСТИ

3 года с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 21469